

# Ölen von Holz mit Leinölprodukten

Leinöl ist ein natürliches Holzschutzmittel.

Die Verarbeitung ist einfach, wenn einige Punkte beachtet werden.

## Am Beispiel Tischfinish 1

1. Saubere Holzoberfläche. Geschliffen oder wenn bereits mit Öl behandelt angeschliffen etwas angeraut mit Schleifpapier Körnung 150 bis 240 je nach Objekt. Evtl. auch mit Bürsten erreichbar.
2. Auftragen mit Pinsel auf rohe Oberfläche. Nach einigen Minuten Überstände mit weichem Lappen abnehmen.
3. **WICHTIG**  
Mit Öl getränkte Lappen, Putzfäden und dergleichen nach Gebrauch in gut verschliessbares Gefäss luftdicht versorgen. Selbstentzündungsgefahr durch Sauerstoff Einwirkung an der Luft. Pinsel in Terpentinersatz waschen.

Die Lappen im verschlossenen Gefäss trocken nach zwei bis drei Wochen aus. Sie sind dann nicht mehr zu gebrauchen und müssen ggf. ersetzt werden.

4. Zwischenschliff nach dem ersten Auftrag nach 24 Stunden mit feinem Schleifpapier Körnung 240 bis 320. Vergl. Punkt 1.
5. Wiederholung der darauffolgenden Ölungen mit einem getränkten Lappen oder Ballen ein bis zweimal. Feucht satt auftragen, nicht nass und tropfend.

Trocken nach 24 Stunden. Ausgehärtet nach 5 bis 7 Tagen.

## Geeignete Produkte:

- Tischfinsh 1 matt [Holzhandwerk GmbH](#)
- Wetterschutz Öl [Handwerkstatt](#) Pflegehinweise
- Biofa Teaköl [Biofa-Schweiz Biofa Huus](#)

*Bei allen Produkten sind die technischen Merkblätter sowie die Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Gefahren durch Selbstentzündung (Leinöl) und Gesundheitsgefährde Einflüsse (Hautkontakt, Atemwege, Augenschutz) usw.*